



CG RECEPT VÆRK - Køge Sten & Grus

Recept nr: **C 8/10**

96 % SG II, tørt
4 % Rapid cement
7 % total vand

Forventet indbygget tørrumvægt: 2180 kg/m³

Tilstræbt trykstyrke efter vibroindstampede prøvecylindre efter 7 døgn:
min.10MPa

Bemærkninger: