RAPPORT

Prøve nr **5240014**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning	Prøve start
	1007858 - 1323-2	**05-01-2024**	
	Produkt	Modtaget den	Prøve slut
		05-01-2024	
		Reference / ID	
Produktionssted	Produktbetegnelse	**KSG**	
Køge Sten og grus	**0/4 mm Fugesand (BPS 108-til belægning)**	Registreret af	Mærkning
Nordhavnsvej 22			**½ års kontrol**
4600 Køge	Objekt	Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,451	D50	0,370	D60/D10 (U-tal)	3,8
D10	0,118				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	8
100	100	100	5,6
100	100	100	4
80	100	92	2
55	85	79	1
30	60	66	0,5
15	35	35	0,25
10	25	11	0,125
0,0	10,0	5,9	0,063



Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8
målt gnf. %	5,9	11	35	66	79	92	100	100	

Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 18-01-2024

Johan Ringström, Laborant

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **36780500**

Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email **ulh@ncc.dk**

Internetadresse **www.tilslag.dk**