

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1


| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Leverandør | Varedeklaration 1007911-1237-1 | Dato for prøveudtagning 21-08-2023 | Prøve start |
| Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup | Produkt 0/2 mm vasket sand | Modtaget den 01-09-2023 | Prøve slut |
| | Produktbetegnelse Fravasket fyldsand | Reference ID | Mærkning |
| | Objekt | Registreret af | |
| | | Analyseret af Ken | |

| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%) | 13,1 | | |

Kornstørrelsesfordeling gnf. %

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|-----|
| D60 | 0,395 | D50 | 0,330 | D60/D10 (U-tal) | 3,1 |
| D10 | 0,127 | | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|------------|-------------|
| Min-værdi | Max-værdi | Målt værdi | Sigte-serie |
|-----------|-----------|------------|-------------|



Bemærkning

Sted og dato
Odense 05-09-2023

Mikkel Svendsen

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur