



Varedeklaration
14013-16 - 13 - BETON

Produkt
0/4 mm betonsand, kl. E

Produktionsbeskrivelse
Søsand

Dekl.dato
2023-08-10

Leverandør
NCC Industry A/S
RN Sten & Grus
Stamholmen 225
Produktionssted
NCC Prøvestenen
B vej 8
2300 København S

2023-05-01 - 2024-02-22

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										Korn-	Absorberet	Humus-	Klorid-	Aekvivalent	Kemisk
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6		densitet	vand	indhold	indhold	alkali-	svind
Middelværdi - varedeklaration	1,0	3	25	59	80	96	99	99	100		2,63	0,2	Lysere	0,014	0,012	0,08
Max værdi - grænselinie	3,0	5	27	75	92	99	100	100	100		2,67	0,4		0,020	0,020	0,20
Min værdi - grænselinie	0,0	0	15	55	72	89	90	97	97		2,59	0,1	Lysere			
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m ³	%		%	%	ml/kg
5230837	2023-05-01	0,9	3	22	55	77	92	96	99	100	2,63	0,1				0,12
5231065	2023-06-01	0,4	2	25	65	87	96	98	100	100						
5231319	2023-07-03	0,3	2	24	65	87	96	98	99	100						
5231575	2023-08-01	0,5	2	25	58	85	97	99	100	100	2,59	0,3				0,04
5231810	2023-09-01	0,3	2	23	* 54 *	83	94	97	99	100						
5232053	2023-10-02	0,4	2	23	55	83	96	98	100	100						
5232261	2023-11-01	0,3	2	23	* 54 *	87	97	99	100	100	2,65	0,2				0,11
5232445	2023-12-05	0,3	2	25	57	87	96	99	100	100						
5240003	2024-01-04	0,3	2	26	59	87	96	99	100	100						
5240152	2024-02-01	0,5	3	26	61	86	97	99	100	100	2,61	0,2	Lys. f. 1:3			0,10
Middelværdi		0,4	2	24	58	85	96	98	100	100	2,62	0,2				0,09
standardafvigelse		0,2	0,4	1,4	4,2	3,2	1,6	1,0	0,5		0,0	0,1				0,0
Største værdi		0,9	3	26	65	87	97	99	100	100	2,65	0,3				0,12
Mindste værdi		0,3	2	22	54	77	92	96	99	100	2,59	0,1				0,04
Antal analyse prøver		10									4	4	1			4

Bemærkning Humus henvises til prøvningsstandarden EN 1744-1 " Lysere end standard fortyndet 1:3

Sted og dato
Avedøre 2024-02-22

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant

Elektronisk signatur